

ECO PRIM T PRO

Többcélú akril alapozó nedvszívó és kerámia felületekre



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Többcélú akril alapozó nedvszívó és kerámia aljzatokra aljzatkiegyenlítő habarcsok felhordása előtt. Alkalmas nagymértékben nedvszívó vagy csekély mértékben poros aljzatokra diszperziós, cementkötésű és szilanzált ragasztók bedolgozása előtt.

Jellemző alkalmazások

- Nagyon tömör és sima cementkötésű esztrichek és betonpadlók előkészítése MAPEI kiegyenlítő habarcsok bedolgozása előtt (lásd az aljzat előkészítéséhez szükséges termékeket).
- Jól kötött és nedvesség-álló ragasztónyomos felületek vagy meglévő simítóhabarcsok előkészítése simítóhabarcsok vagy ragasztók felhordása előtt.
- Gipsz, anhidrit, fa, vízálló rétegelt lemez, faforgács, terrazzo, kerámia vagy természetes kő felületek előkészítése simítóhabarcs vagy ragasztó felhordása előtt.
- Öntött aszfalt esztrichek előkészítése (az MSZ EN 13813 szabványnak megfelelő) simítóhabarcs vagy cementkötésű ragasztók felhordása előtt.
- Pormegkötés nedvszívó esztrichekre a MAPEI MS parkettaragasztóinak felhordása előtt.
- Alapozás a második réteg aljzatkiegyenlítő bedolgozása előtt, ha az első réteg már teljesen megszáradt.
- Nedvszívó, porózus és poros felületek előkészítése öntapadó vagy szárazon tapadó loose-lay LVT ("Luxury Vinyl Textiles") padlóburkolatok fektetése előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim T Pro** egy alacsony szagkibocsátású, könnyen felhordható, vizes diszperziós akrilgyanta bázisú alapozó. Kiváló ragasztási, víz- és öregedésálló tulajdonságokkal rendelkezik.

Az **Eco Prim T Pro** felhasználásra kész, világoskék színű latex, mely könnyen felhordható ecsettel vagy hengerrel.

Az **Eco Prim T Pro** nem gyúlékony és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus). Különbözőbb óvintézkedések nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az **Eco Prim T Pro**-t csak beltéri padlófelületekre hordja fel.
- Ne használja az **Eco Prim T Pro**-t magnezit aljzatokon, használja helyette a megfelelő alapozókat, pl. **Eco Prim PU 1K Turbo** vagy **Primer MF EC Plus**.

- Az **Eco Prim T Pro**-t csak nedvességre stabil fára hordja fel.
- Ne hordja fel az **Eco Prim T Pro**-t felszálló nedvességnek kitett aljzatokra.
- Ne használja az **Eco Prim T Pro**-t olyan ragasztó vagy kiegyenlítő habarcs maradványokon, melyek marószulfidot tartalmaznak. Használjon helyette **Eco Prim PU 1K Turbo**-t vagy **Primer MF EC Plus**-t.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, szilárd, portól, laza részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától vagy egyéb más szennyeződéstől mentes, mely akadályozhatja a tapadást. A helyi szabályozásokat szigorúan be kell tartani.

Alapvetően fontos meggyőződni arról, hogy nincs felszálló nedvesség. A könnyűbetonra vagy hőszigetelő rétegre készített úsztatott esztrichek és a talajra készült esztrichek legyenek ellátva megfelelő párazáró réteggel a felszálló talajnedvesség ellen.

Az alapozó felhordása

A **Eco Prim T Pro** ecsettel vagy hengerrel hordható fel a cementkötésű aljzatokra.

Az **Eco Prim T Pro** vízzel legfeljebb 1:2 arányban hígítva hordható fel, és anhidrit vagy gipszes aljzatokra 1:1 arányban vízzel hígítva. Hígítatlanul használható meglévő kerámia burkolatra, természetes kőre, fára és ragasztómaradványokra (amennyiben azok vízállóak).

Ha az alapozó teljesen megszáradt, akkor lehetséges a simítóhabarcs vagy ragasztó felhordása. A száradási idő az aljzat nedvszívó képességétől és a környezeti körülményektől függően változik (hőmérséklet és páratartalom). Mindazonáltal nem javasoljuk, hogy 24 óránál többet várjon az alapozó felhordását követően. Az aljzat nedvszívó képességétől függően szükséges lehet a többszöri alkalmazás.

TISZTÍTÁS

Amíg friss, az **Eco Prim T Pro** a padlóról és falburkolatokról, szerszámokról és ruházatról vízzel tisztítható le. Megszáradása után használjon **Pulicol 2000**-et.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet 50-150 g/m² között változik az aljzat porozitásától és a felhordás módjától függően.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim T Pro** 10 és 1 kg-os kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

Normál körülmények között az **Eco Prim T Pro** legalább 12 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban. Kerülje a fagynak történő hosszantartó kitételt.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

Gyermekektől távol tartandó.

Biztosítsa a jó szellőzést a száradási folyamat alatt és azután. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata közben. Ha a termék szemre vagy bőrre kerül, mossa le azonnal bő, tiszta vízzel. Ne hagyja, hogy a termék csatornarendszerbe, vízfolyásba vagy a talajba jusson. A szerszámokat szappannal és vízzel tisztítsa meg használat után azonnal. Csak tiszta edények újrahasonosíthatók.

A megszáradt termékmaradványok háztartási hulladékként kezelhetők, amennyiben a helyi szabályozások ezt megengedik.

A termék tartalmaz: BIT and CIT/MIT (3:1). Allergiás egyének információért olvassák el a Termékismertetőt vagy hívják a következő számot: +36-1-4766464.

A termék tartalmaz:
víz, kötőanyag, adalékszer, pigment, tartósítószer (Vdl-RL 01/June 2018).
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín:	világoskék
Sűrűség:	1,02 g/cm ³
pH:	8,5
Szárazanyag tartalom:	21%
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
Blauer Engel:	DE-UZ 113

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)

Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Száradási idő a simítóhabarcs vagy ragasztó felhordása előtt:	
· nedvszívó aljzatok (esztrich, beton):	30 perc
· kerámia aljzatok:	60 perc
· gipsz-bázisú aljzatok:	
- cementkötésű simítóanyagok felhordásához:	30-60 perc
- gipszes simítóanyagok felhordásához:	30 perc
Várakozási idő a MAPEI MS parkettaragasztók használata előtt:	kb. 30-60 perc

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nedvesség-állóság:	kitűnő
Öregedés-állóság:	kitűnő
Ellenállás oldószereknek és olajoknak:	jó
Ellenállás savaknak és lúgoknak:	jó
Ellenállás hőmérsékletnek:	kitűnő

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

2962-12-2022 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

