

PRIMER 3296

Vizes diszperziós akril alapozó porózus felületek és gyenge aljzatok megszilárdítására



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Primer 3296** gyenge, morzsolódó és felporló felületek megszilárdítására és jellemzőinek javítására szolgál. Alkalmas kültéri betonlemezék, esztrichék, vakolatok, téglák, homokkő vagy tufa felületek, illetve cement és mészhabarc alapú díszítő vakolatok konzolidálására is.

Jellemző alkalmazások

- Felporló felületű esztrichék előkészítése fa padlóburkolatok vinil ragasztókkal történő fektetése előtt.
- Felporlást gátló alapozó cementkötésű felületekre.
- Alapozó cementes kiegyenlítő és simító anyagokhoz.
- Porló felületű cementkötésű fugázóhabarcsok impregnálása, porozitásuk és nedvszívó képességük csökkentésére (belső használatra).
- Cementkötésű vakolatok, tufa és homokkő felületek megszilárdítása.
- Meglévő beltéri téglafalak és mennyezetek, stb. impregnálása a por megszüntetése érdekében.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer 3296** akrilpolimer bázisú vizes diszperziós alapozó, amely kevéssé porózus felületeken is magas fokú behatoló képességet biztosító rendkívül finom szemcsékből áll.
A **Primer 3296** megszilárdítja a felületeket, és megszünteti a felporlást, valamint az aljzatnak jó mechanikai szilárdságot ad. Amennyiben önterülő aljzatkiegyenlítő alapozójaként használják, csökkenti a túszerű lyukak kialakulását, megakadályozza a termék túl gyors kiszáradását, elősegíti a terülését, valamint javítja a tapadását az aljzatra.
A **Primer 3296** szagtalan és nem irritáló vizes diszperziós termék, amely alkalmas lakókörnyezetekben, illetve olyan területeken történő felhasználásra is, ahol emberek vannak jelen vagy lakóhelyek környezetében.
A **Primer 3296**-tal megszilárdított aljzatokat az éghajlati hatások (eső, páratartalom, napsütés, stb.) nem károsítják, és a konzolidáló hatás még tartósabbá teszi őket.

JAVASLATOK

- Ne használja a **Primer 3296**-ot nem nedvszívó felületre.
- Ne használja a **Primer 3296**-ot nedves vagy felszálló nedvességnek kitett felületeken.
- Kerülje a felületi filmréteg kialakulását. A terméket az aljzatnak teljesen be kell szívnia.
- Ha a **Primer 3296**-tal történő kezelést faburkolat fektetése követi, csak vinil ragasztókat használjon (mint például **Adesilex LC/R**). Ez a termék nem fér össze a poliuretán ragasztókkal.
- Ha nagy mennyiséget dolgozott fel, karbidos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze az aljzat nedvességtartalmát, mielőtt a következő ragasztási vagy simítási fázisba kezdene.
- Ne dolgozza fel anhidrit bázisú aljzatokra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, zsírtól, olajtól, festéktől, és minden olyan anyagtól mentesnek kell lennie, ami a **Primer 3296** behatolását akadályozhatná.

Feldolgozás

· Alapozóként felporló esztrichек előkészítésére fa padlóburkolat ragasztása előtt

Az aljzat nedvszívó képességétől függően hígítsa a **Primer 3296**-ot 1:1 vagy 1:2 arányban vízzel. A kezelendő felületre nagyméretű ecsettel, seprűvel, hengerrel vagy szórással dolgozza fel a terméket. A padlóburkolatot kb. 2 óra elteltével vinil ragasztó (**Adesilex LC**, **Adesilex LC/R**, vagy **LC/RP**) felhasználásával ragassza fel.

· Alapozóként a Mapei termékskálájába tartozó önterülő vagy állékony kiegyenlítő habarcsok feldolgozása előtt

Az aljzat nedvszívó képességétől függően hígítsa a **Primer 3296**-ot 1:1 vagy 1:2 arányban vízzel, és a kezelendő felületre hengerrel vagy lapos ecsettel dolgozza fel. A simítóhabarcsot az után lehet feldolgozni rá, hogy az alapozó megkötött (kb. 2 óra elteltével).

· Cementkötésű vakolatok, tufa és homokkő felületek konszolidálására, valamint meglévő téglafalak és mennyezetek porlásának megszüntetésére

A **Primer 3296**-ot a kezelendő felületre kerti permetezővel, hengerrel vagy ecsettel dolgozza fel. Ha a felület különösen nedvszívó, a rétegek közt néhány perces várakozással egymás után több réteget is fel lehet dolgozni. A teljes telítéshez általában 2-3 réteg elég.

· Cementkötésű fugázók impregnálására, illetve porozításuk és nedvszívó képességük csökkentésére és szilárdságuk növelésére (belső használatra, valamint mázas illetve nem nedvszívó felületű burkolólapokhoz)

A hígítatlan **Primer 3296**-ot ecsettel dolgozza fel közvetlenül a hézagokra. Ha a termék beszenyezi a burkolólapok felületét, várja meg, amíg a termék a fugákba szívódik (kb. 5-10 perc), és nedves szivaccsal tisztítsa le a burkolólapok felületét.



TISZTÍTÁS

A szerszámokat és a tartályokat tiszta vízzel azonnal el kell mosni. A kikeményedett maradványokat **Pulicol 2000**-rel lehet letisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a kezelendő felület porozításától és nedvszívó képességétől függ. A szokásos anyagszükséglet 0,1 és 0,5 kg/m² között változik.

KISZERELÉS

5 és 10 kg-os vödrökben kapható.

TÁROLÁS

A **Primer 3296** bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz helyen 12 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	híg folyadék
Szín:	opálos
Sűrűség (kg/l):	1,01
Szárazanyag tartalom (%):	15
Brookfield viszkozitás # 1, rpm 10 (mPa·s):	20
A KEVERÉK ÖSSZETÉTELE ÉS JELLEMZŐI (T = +23°C, R.H. = 50%)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Hígítás:	nincs, 1:1, 1:2 arányban vízzel az aljzat nedvszívó képességétől függően
Várakozási idő ragasztás előtt:	2 óra
Száradási idő:	24 óra

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

550-6-2022 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

